

Für tragende und nichttragende Bauteile

Produkte	Basis	Farbe	Mischverhältnis	Gebrauchsdauer bei 20°C [Min.]	Presszeit bei 20°C [Min.]	Auszug der Zulassungen	Anwendungen, Bemerkungen
----------	-------	-------	-----------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------

Systeme

Prefere 4103 / Prefere 5275	UF	Weisslich	100 : 20	120	300	EN 204, 205 D3	Brettsperrholz, Tischlerplatten, KVH
Prefere 4535 / Prefere 5046	MUF	Weisslich	100 : 25-100 : 60	60	180	DIN 1052	Keilzinken, BSH, Duo, Trio
Prefere 4720 / Prefere 5020	MF	Weisslich	100 : 10-100 : 100	60	165	DIN 1052	Keilzinken, BSH, KVH, I-Beams
Aerodux 185 / HRP 155	PRF	Rotbraun	100 : 20	60	240	DIN 68141	Bootsbau, BSH, Sonderbauteile
Prefere 6151 / Prefere 6651	EPI	Beige	100 : 15	45	30	EN 301,302 DIN 68141	BSH, Brettsperrholz, KVH, Duo, Trio, I-Beams
Prefere 6200	PVAC	Weisslich	1 K	6-8	20	EN 204,205 D2	Allgemeine Schreinerarbeiten, Türen, Furnieren
Prefere 6301	PVAC	Weisslich	1 K	10-12	25	EN 204, 205 D3	Allgemeine Schreinerarbeiten, Türen, Kanten

Harze (Einsatz mit verschiedenen Härtern)

Prefere 4108	UF	Weiss					Parkett, Brettsperrholz, Türen, Formsperrholz
Prefere 4114	UF	Weiss					Parkett, Türen, Formsperrholz
Prefere 4554	MUF	Weiss					Oberflächenbeschichtung, Schalungsplatten
Prefere 4557	MUF	Weiss					Sperrholz, Schalungsplatten

Härter (Einsatz mit verschiedenen Harzen)

Prefere 5502		Weisses Pulver					Sperrholz, Schalungsplatten, sehr reaktiv
Prefere 5219		Weisslich					Parkett, formaldehydreduzierend
Prefere 5275		Weisslich					Formsperrholz, Parkett, formaldehydreduzierend
Prefere 5278		Weisslich					Formsperrholz, Parkett, Türen

Sanierung

Wevo EP 20 VP 1 A/B	Epoxidharz	Transluzent	100 : 45	80	360	DIBT	Zum Sanieren von BSH Träger
---------------------	------------	-------------	----------	----	-----	------	-----------------------------